



Плетенки предназначены для экранирования проводов, кабелей, кабельных жгутов и других подобных изделий.

Плетенки марок ПМЛ (55 %) и ПМЛ (45%) отличаются от стандартных плетенок меньшей плотностью оплетки (55% и 45 % соответственно)

Нормативная документация: ПМЛ - ТУ 4833-002-08558606-95; ПМЛ(55%), ПМЛ(45%) - ТЗ 63/05

Код ОКП: 48 3387

КОНСТРУКЦИЯ:

- проволока медная луженая

Марка

Наружные размеры, мм

Диаметр проволоки, мм

Плотность плетения, %, не менее

Масса, кг/км

ПМЛ 2x4

2x4

0,12

75

7,2

ПМЛ 2x4 (55%)

2x4

0,12

55

5,0

ПМЛ 4x5

4x5

0,12

75

8,8

ПМЛ 3x6

3x6

0,15

80

17,0

ПМЛ 3x6 (45%)

3x6

0,12

45

6,5

ПМЛ 6x10

6x10

0,15

80

34,0

ПМЛ 10x16

10x16

0,20

79,95

58,0

ПМЛ 16x24

16x24

0,30

80,4

125,0